

Intellectual Property
Department - Europe

teal 603.5415 - fax 603.5204 STMIcroelectronics Sri I 2004 i Agrate Brienza. Via C. Olivetti. 2 Teil +39.039 6035 Times passante Fax +39.039 6035700 Spett.Le MITTLER & C. SRL VIALE LOMBARDIA, 20 20131 MILANO

Ns. Rif.: 02-AG-029/RR-C5

Agrate, 08/07/2002

Oggetto:

Deposito di una domanda di brevetto a nome

STMicroelectronics Srl

Inventori:
PIVIDORI Luca

Vi preghiamo di depositare, utilizzando la documentazione allegata, una domanda di Brevetto Europeo per una invenzione relativa a

PROTEZIONE DELLO STRATO DI PREMETAL PER LA DEFINIZIONE DI CONTATTI DA <0.21 um IN DISPOSITIVI DI MEMORIA NON VOLATILE

Sarebbe auspicabile che il deposito avvenisse entro il 31/8/02

in quanto esiste possibilita' di divulgazione dell'invenzione.

Gli stati da designare nella domanda sono Italia, Francia, Inghilterra, Germania e la lingua da utilizzare e' l'inglese.

Per ulteriori informazioni tecniche vogliate mettervi in contatto con gli inventori, presso i laboratori.

Con l'occasione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

STMicroelectronics S.r.l.

cc: inventori

STMicroelectronics Srl Social Unico: STMicroelectronics N V Amsterdam - Olanda Seda legala: direztone generale a amministrati 20041 Agrata Srianza - Italia VIII C Olivetti 2

Telefono: 039 603.1 lines passente Telefox: 039 6035700 Capitale Sociale L. 1.678.746.090.000 Int. versi Codice Fleesie 00201380153 Partita IVA 00551900989 WIT Coder IF 00551900965 Registro deTe Imprese di Miliano a conditionata



PATENT PROPOSAL 02 -AC-028

	*** CONFIDEN	TIAL ***	(4)
Descriptive T	Title of Invention:		21.
DANTEN	ONE DELLO STRA	TA L. DINSHE	2 4 GEN. 2002
1101601	ONE DOWN SILL	113 DI PILETIO	OFFICE OF THE VETTI AGRATE
ERLASFI	MILLONG DI CONTA	001 M2021 lu	IN DISPOSITIVE D
nventor(s):		MEKON A MO	N VOLFIILB
) First Name.	LUCA	Family Name	Pividory
Private Addres	s. VIA S. PETITINI	18/H W	PMD (BG) 26035
Employer:	ST 💢 Corimme 🛘	Site: AGRATE	
Other 🗆	Address		
Group DEVI	Address. C.B. Division. (C.C.)	Cost-Center. Ab-030	6 CID: 30861
Tel. 039603	6820 / 3311 Fax:		•
First Name:	5485 Fax:	Family Name:	- Woon
	ST Corimme		
	Address:		
	Division:		
Tel:	Fax:		
) First Name: _	- Au	Family Name:	
Private Addres.	5."		
Employer:	ST Comme	Site:	×
Other 🗆	Address:		
Group:	Division:	Cost-Center:	CID:
Tel:	Fax:		
Private Address	b		
Employer.	ST 🗆 Corimme 🗀	Site:	
Other 🗆	Address		
~	District	0.0	CID

Agrate, 10 January, 2002

From: Luca Pividori

to

Ufficio Brevetti Agrate

-Proposta di brevetto-

Protezione dello strato di premetal per la definizione di contatti da <0.21µm in dispositivi di memoria non volatile.

Descrizione del problema

L'idea che costituisce questo brevetto permette di ovviare a 2 inconvenienti che si verificano nel modulo di processo che serve per la definizione del contatti in processi da 0.15µm o inferiori (ma cio` non toglie che si possa anche implementare in tecnologie piu` rilassate e quindi meno critiche).

Il metodo di seguito illustrato risulta particolarmente semplice ed e' di facile individuazione tramite una semplice analisi con sezione SEM in una qualunque zona del wafer, dato che i contatti vengono realizzati generalmente ovunque, sia nelle zone di matrice, sia nelle zone di circuiteria).

Arte nota

L'arte nota è costituita, in generale da tutti gli step di processo che sono utilizzati dagli addetti ai lavori per realizzare le stutture necesarie per definire zone di matrice e di circuiteria per un dispositivo di memoria flash.

Una volta realizzate le aree attive per la circuiteria e per la matrice di memoria del dispositivo flash si procede con gli step di processo che rappresentano sempre l'arte nota per produrre tali dispositivi:

- 1) crescita di un ossido attivo (tunnel)
- 2) deposizione e definizione del polysilicio che costituisce la floating gate (poly1) solo in matrice e suo eliminazione dalla circuiteria.
- 3) deposizione del dielettrico interpoly (comunemente ONO)
- 4) Tramite una maschera detta maschera MATRIX, si procede all'attacco (generalmente in
- dry) degli strati deposti di ossido interpoly (generalmente ONO) e del polisilicio della floating gate delle celle di memoria
- 5) crescita di uno o piu' ossidi attivi di gate.
- 6) deposizione di un secondo strato di polisilicio
- 7) definizione delle celle della matrice mediante esposizione della maschera dell'autoallineato
- 8) definizione delle gates dei transistori mediante esposizione della maschera della circuitetta.

In seguito si procede con la formazione dello strato nel quale dovranno essere generati i contatti:

- 9) deposizione di uno strato di ossido, generalmente da HDP con uno spessore compreso tra 500A-2520A oppure di nitruro (nel caso in cui si utilizzi un processo per la formazione di contatti dett' borderless')
- 10) deposizione di uno strato di BPSG, generalmente da SACVD, con concentrazione del tipo 2.9 utile specialmente per le richieste dei dispositivi di memoria flash.
- 11) reflow termico con RTA dello strato di BPSG deposto.
- 12) planarizzazione dello strato di premetal (USG+BPSG) ad esempio mediante tecnologia CMP
- A questo punto, secondo l'arte nota viene esposta la maschera dei contatti che prevede, per le maschere di tipo DUV, che vengano deposti dalla macchina lliografia due stati soviapposti di BARC e di resist. Tali strati sono necessari per permettere la definizione corretta dei

contatti secondo le specifiche dimensionali richieste dal prodotto, evitando anche la contaminazione del resist DUV da parte dello strato drogato di BPSG.

Processo proposto

L'idea che costituisce l'invenzione di questo brevetto e' quella di procedere nel seguente modo:

Dopo il punto 12), invoce di esporre subito la maschera contatti, si deve deporre uno strato di nituro UV trasparente da HDP, con uno spessore compreso tra 200Å 500Å (punto 5 nei disegni degli spaccati di processo).

La funzione di tale strato e' quella di:

- a) evitare il contatto diretto del BARC+resist con il BPSG, anche in caso di prolungato stazionamento dei wafet con BARC+resist deposto e prima della loto lavorazione. In tale modo si cvita la formazione di una difettosita' dello strato di BPSG, denominata 'corrosione' che rende impossibile la definizione dei contatti e provoca quiindi una perdita di resa durante il testing del dispositivo (Fig.1).
- b) Evitare la formazione di contatti denominati 'a doppio bordo', come da Fig. 2 che sono cuitci quando la dimesioni dei contatti e' dell'ordine di grandezza dei $0.2~\mu m$ o minori e la distanza contact-to-contact e' dell'ordine di grandezza di $0.5~\mu m$.




FIG.1




FIG.2


Lo stato deposto deve essere di un materiale che permetta di ottenere una selettivita alta con il BPSG durante l'attacco dei contantit, in modo tale che, una volta che il resist ha ceduto (o e stato consumato) svolga cesso stesso la funzione di stopping layer superiore (cioè al di sopra dello strato di BPSG) rispetto alla chimica dell'attacco. A questo proposito potrebbe essere vantaggioso che lo strato deposto sia un nitruro UV trasparente che presenta alta selettivita' con il BPSG e non inficia le performance affidabilistiche della cella di memoria, in particolare se la cella e' di tipo flash.

Uno volta deposto lo strato di protezione oggetto di questa proposta di brevetto, si procede con le normali operazioni di esposizione della maschera contatti e del suo attacco (punto 6 nelgi spaccati di processo allegati). Ovviamente la chimica dell'attacco sara' stata modificata in modo tale da attaccare correttamente nei primi step lo strato protettivo supplimentare procedendo in maniera standard con la chimica di attacco ossido una volta giunti sul BPSG. L'utilizzo di tale tecnica e` immediatamente identificabile, poiche` lo strato protettivo non e` previsto che venga rimosso dalla superficie del BPSG.






(V)



Luca Pividori - Central R&D - R2 Operations Device Flash Group



Luca Pividori - Central R&D - R2 Operations Device Flash Group